

Reflex[®] Label-Trevi

premiumweiß

Das natürliche, authentische
Etiketten-Papier

Wofür	Wie	Warum
Weinetiketten Saftetiketten Bieretiketten Lebensmittelgläser Dosenkonserven	Offsetdruck Thermo-Reliefdruck Heißfolienprägung Öldrucklacke Dispersionslacke UV-Lacke UV-Trocknung Prägung	Sehr gutes Dehnungs- und Schrumpfungsverhalten Störungsfreier Lauf auf den Abfüllanlagen Keine abstehenden Ecken Exzellente Bedruckbarkeit Sehr gutes Stanzverhalten Naß- und laugenfest Für Rücklaufflaschen geeignet

Was genau

Prüfkriterien	Einheit	matt/wove	vergé	laid	matt/wove	vergé	laid	Normen
Flächenmasse	g/m ²	80	80	80	90	90	90	EN ISO 563
Dicke	µm	100	98	115	108	106	127	EN 20534
Glätte (Ober- Unterseite)	Sek.	25 35	–	–	25 35	–	–	DIN 53107
Cobb	g/m ²	8	8	8	8	8	8	DIN 53132 (10 Sek.)
Weißße	%	97	97	97	97	97	97	DIN 53145-2
Opazität	%	> 87	> 87	> 87	> 89	> 89	> 89	DIN 53146 / ISO 2471
Rollneigung	Note	1	1	1	1	1	1	STLB
Laugenbeständigkeit	min	> 20	> 20	> 20	> 20	> 20	> 20	DIN 16524-7
Bruchkraft nass (MD)	N	> 10	> 9	> 10	> 10	> 10	> 10	DIN 53112, Teil 1
Bruchkraft trocken (MD CD)	N	70 35	70 35	60 30	75 40	75 40	65 35	DIN 53115, Teil 1

Die angeführten Werte gelten als Richtwerte. Änderung vorbehalten.
Die Produktionsinformation entspricht unserem aktuellen Wissensstand. Wir empfehlen, vor jeder erstmaligen Verwendung eigene Tests durchzuführen.

reflex-paper.com



The mark of responsible forestry