

Materials – Elefantenhaut

Das authentische, robuste Spezial-Papier

1808

Wofür	Wie	Warum
<p>Bucheinband Broschüren Folder und Ordner Geschäftsberichte Geschäftsausstattung Urkunden Notizbücher Speise- und Grußkarten Verpackungen Tragetaschen Oregami</p>	<p>Offsetdruck Thermo-Reliefdruck UV Trocknung Öldrucklacke UV-Lacke Dispersionslacke Prägung Bohren und Lochen Rillen, Falzen und Stanzen Binden Inkjet- und Laserdruck</p>	<p>Jeder Bogen ein Unikat Unverwechselbare Äderung Unempfindlich gegenüber Schmutz und Fett Abwischbar Kratz- und scheuerfest Hohe Reißfestigkeit</p>

Was genau

Prüfkriterien	Einheit				Normen
Flächenmasse	g/m ²	110	125	190	EN ISO 536
Dicke	µm	125	145	230	EN 20534
Spez. Volumen	cm ³ /g	1,1	1,15	1,2	DIN 53105
Oberflächen	pH	6,5	6,5	6,5	DIN 53124
Glätte	Sek.	25	25	25	DIN 53107
Spez. Steifigkeit I s	%	0,9 0,3	1,1 0,3	3,0 1,3	DIN 53121 angle 7,5°
Opazität	%	> 90	> 90		DIN 53416/ISO 2471



The mark of responsible forestry

Die angeführten Werte gelten als Richtwerte. Änderung vorbehalten.

reflex-paper.com