

# Stationery – Gohrsmühle

## Das edle und elegante Wasserzeichen-Papier

1809

Wofür	Wie	Warum
<p>Briefbogen Briefumschlag Visitenkarten Grußkarten Mappen Flyer</p>	<p>Offsetdruck Thermo-Reliefdruck UV Trocknung Öldrucklacke UV-Lacke Dispersionslacke Prägung Bohren und Lochen Rillen, Falzen und Stanzen Inkjet- und Laserdruck</p>	<p>Mit und ohne Wasserzeichen Hadernhaltig Sehr gute gleichmäßige Durchsicht Pre- Print Inkjet- und Laserdruck Eigene Wasserzeichen möglich Passende Briefumschläge mit und ohne Fenster</p>

## Was genau

Prüfkriterien	Einheit						Normen
Flächenmasse	g/m <sup>2</sup>	80	90	100	110	260	EN ISO 536
Dicke	µm	95	105	120	130	310	EN 20534
Spez. Volumen	cm <sup>3</sup> /g	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	DIN 53105
Oberflächen	pH	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	DIN 53124
Glätte Bekk	Sek.	25	25	25	25	25	DIN 53107
Weißer Tappi	%	93	93	93	93	93	DIN 53145
Opazität	%	84,5	86	88	90	> 90	DIN 53416



The mark of responsible forestry

Die angeführten Werte gelten als Richtwerte. Änderungen vorbehalten.

reflex-paper.com