

clear

Das Papier für die einheitliche Unternehmenskommunikation

1809

Wofür	Wie	Warum
<p>Broschüren Geschäftsberichte Geschäftsausstattung Poster Kalender Mailings Grüßkarten Verpackungen</p>	<p>Offsetdruck Thermo-Reliefdruck UV Trocknung Öldruck- und UV-Lacke Dispersionslacke Prägung Bohren und Lochen Rillen, Falzen und Stanzen Binden Inkjet- und Laserdruck nur Medley pure und clear</p>	<p>Vier verschiedene Papiere in perfekter Weißharmonie Einzel und in Kombination einsetzbar Jede Oberfläche gehört zur Spitze seiner Klasse Optimale Bedruckbarkeit</p>

Was genau

Prüfkriterien	Einheit			Normen
Flächenmasse	g/m ²	100	200	EN ISO 536
Dicke	µm	85	150	EN 20534
Spez. Volumen	cm ³ /g	0,85	0,8	DIN 53105
Oberflächen	pH	7	7	DIN 53124
Glätte	Sek.	15	7	DIN 53107
Weisse	%	91,5	91,5	DIN 53145-2
Transparenz	%	73,5	65	DIN 53147



The mark of responsible forestry

Die angeführten Werte gelten als Richtwerte. Änderungen vorbehalten.

reflex-paper.com