

pure

Das Papier für die einheitliche Unternehmenskommunikation

1809

Wofür	Wie	Warum
<p>Broschüren Geschäftsberichte Geschäftsausstattung Poster Kalender Mailings Grüßkarten Verpackungen</p>	<p>Offsetdruck Thermo-Reliefdruck UV Trocknung Öldruck- und UV-Lacke Dispersionslacke Prägung Bohren und Lochen Rillen, Falzen und Stanzen Binden Inkjet- und Laserdruck nur Medley pure und clear</p>	<p>Vier verschiedene Papiere in perfekter Weißharmonie Einzel und in Kombination einsetzbar Jede Oberfläche gehört zur Spitze seiner Klasse Optimale Bedruckbarkeit</p>

Was genau

Prüfkriterien	Einheit											Normen
Flächenmasse	g/m ²	90	110	135	150	170	200	250	300	360		EN ISO 536
Dicke	µm	100–110	125–135	150–170	165–185	190–210	230–250	285–305	335–375	380–420		EN 20534
Spez. Volumen	cm ³ /g	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15		DIN 53105
Oberflächen	pH	8	8	8	8	8	8	8	8	8		DIN 53124
Glätte	Sek.	25–35	25–35	25–35	20–30	20–35	15–30	15–30	15–25	15–25		DIN 53107
Weisse	%	99	99	99	99	99	99	99	99	99		DIN 53145-2
Opazität	%	88	90	92	95	96	>96	>96	>96	>96		DIN 53416/ISO 2471



The mark of responsible forestry

Die angeführten Werte gelten als Richtwerte. Änderung vorbehalten.

reflex-paper.com