

Translucent-Spectral

weiß

Das perfekt bedruckbare Transparent-Papier

1809

Wofür	Wie	Warum
<p>Broschüren Visitenkarten Briefumschläge Deck- und Trennblätter Poster Mailings Einladungen Grußkarten Anhänger Verpackungen Bastelarbeiten</p>	<p>Offsetdruck Thermo-Reliefdruck Heißfolienprägung UV Trocknung Öldruck- und UV-Lacke Bohren und Lochen Prägen Rillen, Falzen und Stanzen Schneiden Inkjet- und Laserdruck</p>	<p>Lebensmittelunbedenklichkeit für die Farbe Weiß Alterungsbeständig Naturtransparent Homogene Durchsicht</p>

Was genau

Prüfkriterien	Einheit													Normen
Flächenmasse	g/m ²	50	60	70	80	90	100	110	140	150	170	200	220	EN ISO 536
Dicke	µm	46	55	65	73	83	89	97	120	125	140	160	175	EN 20534
Spez. Volumen	cm ³ /g	0,92	0,92	0,93	0,91	0,92	0,89	0,88	0,85	0,83	0,82	0,8	0,8	DIN 53105
Oberflächen	pH	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	DIN 53124
Glätte	Sek.	30	30	25	25	20	15	12	10	9	7	6	5	DIN 53107
Weisse	%	70	70	70	67	66	66	66	65	65	65	63	63	DIN 53145-2
Transparenz	%	78	78	77	76	75	74	71	68	66	62	62	61	DIN 53147



The mark of responsible forestry

Die angeführten Werte gelten als Richtwerte. Änderungen vorbehalten.

reflex-paper.com