

matt

The Paper Story

202010

Wofür	Wie	Warum
<p>Broschüren Ordner Poster Geschäftsberichte Geschäftsausstattung Kalender Mailings Grußkarten Verpackungen</p>	<p>Offsetdruck Thermo-Reliefdruck UV Trocknung Öldrucklacke UV-Lacke Dispersionslacke Prägung Bohren und Lochern Rillen, Falzen und Stanzen Inkjet- und Laserdruck</p>	<p>6 Oberflächen, 6 Farben und 6 Flächengewichte Gleichmäßige Durchsicht Pre-Print Abgepasstes Wasserzeichen bis 100 g/m² Eigene Wasserzeichen möglich Umfangreiches Sortiment an passenden Briefumschlägen Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten</p>

Was genau

Prüfkriterien	Einheit							Normen
Flächenmasse	g/m ²	80	90	100	120	200	300	EN ISO 536
Dicke	µm	95	105	120	140	235	365	EN 20534
spez. Volumen	cm ³ /g	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	DIN 53105
Feuchte	%	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	EN 20287
Oberflächen pH		7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	DIN 53124
Glätte Bekk OS SS	Sek.	25 35	25 35	25 35	25 35	30 30	30 30	DIN 53107
Opazität	%	85	88	89	94	>97	>97	DIN 53146/ISO 2471
		diamant	brillant	weiß	natur	perlmutter	creme	
Optische Weiße	%	114,5	106,7	100,1	87,8	78	66	DIN 53145-2



The mark of responsible forestry

Die angeführten Werte gelten als Richtwerte. Änderungen vorbehalten.
Die Produktinformation entspricht unserem aktuellen Wissensstand. Wir empfehlen vor jeder erstmaligen Anwendung eigene Tests durchzuführen.

reflex-paper.com